

## INSTRUÇÕES DE PREPARO E APLICAÇÃO

### DESCRIÇÃO

Argamassa colante em pó de cor acinzentada, à base de cimento Portland, areia selecionada e aditivos especiais. A argamassa **Santa Luzia Colante Tipo AC-I** é produzida dentro do mais alto padrão nacional bastando acrescentar água, arejar e utilizar.

### APLICAÇÕES

A argamassa **Santa Luzia Colante Tipo AC-I** permite excelente aderência no assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e azulejos em áreas internas.

### MODO DE PREPARO

A argamassa **Santa Luzia Colante Tipo AC-I** permite excelente aderência no assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e azulejos em áreas internas.

### MODO DE APLICAÇÃO

Com a superfície limpa, espalhar primeiramente a massa com o lado liso da desempenadeira dentada. Em seguida com o lado dentado retirar o excesso de massa formando sulcos de 6 ou 8 mm conforme a desempenadeira.

### RECOMENDAÇÕES

- Limpe as peças cerâmicas antes de assentar com uma esponja sintética limpa para remover o “engobe” e finalize a limpeza com estopa também. Não use ácidos para fazer a limpeza.
- Peças maiores de 20x20 é obrigatória a dupla colagem.
- É importante a execução de juntas entre as peças para absorver possíveis dilatações.
- Faça o rejunte de pisos e azulejos 72 horas após o assentamento.
- As larguras das juntas não deverão ser inferiores a 3mm.
- Executar chapisco, emboço e reboco sobre o substrato com no mínimo 14 dias de cura antes do assentamento.
- Coloque tábuas sobre o revestimento do piso após 5 horas de assentamento.
- A liberação da área para uso deverá ser feita 7 dias após a aplicação do assentamento.
- Não aplicar em áreas externas, piscinas, saunas, estufas, pisos aquecidos, churrasqueiras, lareiras, frigoríferos e base com pintura.
- Substitua a desempenadeira quando a mesma apresentar dentes com medidas inferiores a 5 mm de altura.
- Se a base a receber a argamassa **Santa Luzia Colante Tipo AC-I** estiver quente ou sujeita a muito vento como em áreas de piscinas e pisos, recomendamos umedece-la respingando água com broxa.
- A argamassa **Santa Luzia Colante Tipo AC-I** poderá ser mantida por até 15 minutos para a colocação do revestimento cerâmico dependendo da temperatura local.
- A argamassa **Santa Luzia Colante Tipo AC-I** após preparada deverá ser utilizada no prazo máximo de 2 horas.

### ARMAZENAMENTO

Em local seco, arejado por um período de 90 dias, após a data da fabricação impressa em sua embalagem original. Para empilhamento obedecer ao limite máximo de 20 sacos sobre estrado de madeira.

### RENDIMENTO

Com um saco da argamassa **Santa Luzia Colante Tipo AC-I** é possível assentar de 4 a 8 kg/m<sup>2</sup> de área dependendo do estado do substrato e da desempenadeira utilizada. Quando aplicada na base e no verso da peça, como é o caso de pisos com alto tráfego e de peças maiores que 20x20 cm, a área de assentamento diminui pela metade.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Classificação conforme NBR 14081 – tipo AC-I  
Densidade Aparente: 1,50 a 1,80 kg/l  
Aderência: (Cura Normal), NBR-14081-4 ≥ 0,5Mpa  
Aderência: (Cura Submersa), NBR-14081-4 ≥ 0,5Mpa  
Tempo em aberto – 15 minutos, NBR-14081-3 ≥ 0,5Mpa  
Temperatura de trabalho para aplicação:  
No ambiente: 5°C a 32°C

### **ATENÇÃO!**

Mantenha a embalagem fechada e longe do alcance de crianças e animais. Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave-os com muita água corrente e procure um médico. Em caso de ingestão procure um médico imediatamente.