

**santa  
luzia**  
ARGAMASSA  
para revestir paredes e tetos

**40 Kg**

**Peso Líquido**

Instruções de preparo e aplicação

### Descrição

Argamassa em pó de cor acinzentada, à base de cimento Portland, areia selecionada com granulometria controlada e aditivos especiais. Argamassa Santa Luzia Revestimento Externo é produzida dentro do mais alto padrão nacional bastando acrescentar água, arejar e utilizar.

### Aplicações

Argamassa Santa Luzia Revestimento Externo é recomendada para revestimentos internos ou externos.

### Modo de Preparo

Misturar mecanicamente por aproximadamente 3 minutos o conteúdo da embalagem com 7 litros de água potável (quantidade orientativa), até a obtenção de uma argamassa pastosa, coesa e homogênea.

### Modo de Aplicação

Em revestimentos de paredes ou tetos, manter uma espessura mínima 2 cm (para espessuras maiores leia nota em Recomendações). Após o puxamento faça o sarrafeamento. Dependendo do revestimento final, pintura, cerâmica, etc, faça o desempeno com desempenadeira de madeira. Utilizar Argamassa Santa Luzia Revestimento Externo no prazo máximo de 2 horas.

### Armazenamento:

Em local seco, arejado e afastado no mínimo 30 cms de paredes e tetos por um período de 180 dias após a data de fabricação. Para empilhamento obedecer limite máximo de 10 sacos sobre estrado de madeira.

### Informações Técnicas:

- Proteja peças de alumínio que poderão ficar manchadas pelo contato com a argamassa.
- Umedeça a base onde será aplicada a argamassa quando no local a temperatura for elevada, a umidade baixa ou o substrato muito absorvente.
- Não utilize a Argamassa Santa Luzia Revestimento Externo para assentamentos de revestimentos cerâmicos nem fazer concreto.
- O teor de água poderá variar até 10% conforme a umidade relativa do ar e a temperatura local.
- A base onde será aplicada a argamassa deve ter sua superfície chapiscada (utilize Argamassa Santa Luzia Chapisco Alvenaria ou Argamassa Santa Luzia Chapisco Estrutura que possuem alta aderência entre a base e o revestimento).
- Casos onde o chapisco utilizado tiver componentes aditivos com base acrílica recomenda-se utilização de uma emulsão acrílica antes da aplicação da argamassa.
- Para revestimentos com espessura acima de 2 cm (espessura mínima recomendada) em paredes e tetos aplicar a segunda camada somente quando a anterior estiver firme para suportar a nova camada conforme NBR 13749/96 e NBR 7200/98
- Casos que exijam espessuras superiores a 5 cm, deverão receber reforço de telas.
- Aguarde 7 dias antes de aplicar pintura à base de cal; 14 à 28 dias antes de aplicar revestimentos cerâmicos, laminados, massa corrida, pintura PVA ou acrílica.
- A base onde será aplicada a argamassa deve estar limpa, isenta de poeira, sujeiras de óleo e tintas.
- Utilizar misturador de eixo horizontal ou planetário tipo batelada.

### Informações Técnicas:

Mantenha a embalagem fechada longe do alcance de crianças e animais. Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave-os com muita água corrente e procure um médico. Em caso de ingestão procure um médico imediatamente.

**Argamassa**  
**Revestimento Externo**  
para revestir paredes e tetos